

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il termoadesivo BF REF000AFR è un film pretagliato a strisce diagonali che lo rende d'immediato e semplice utilizzo. Disponibile in bobina di altezza 5 cm, è sufficiente scegliere la lunghezza necessaria e applicarla direttamente al capo. Questo film è certificato ignifugo con standard riconosciuti a livello internazionale quali: EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701 e alta visibilità sempre con standard internazionali quali: con standard internazionali EN ISO 20471, ANSI 107- 2015, CSA-Z96-15, AS/NZS 1906. Il film BF REF000AFR è prodotto mescolando allo strato di poliuretano delle microsferiche di vetro che permettono la rifrazione della luce quando il film è colpito da una fonte luminosa. Ha un indice di rifrangenza maggiore di 330 cd/lux*m2.

Si applica su tutti i capi in cotone, sintetici, misti, nylon e tessuti trattati.

TECNICHE POSSIBILI

- Affiancamento
- Sormonto su altre serie

FASI DI APPLICAZIONE

- Taglio del film direttamente con le forbici alla lunghezza desiderata
- Rimozione della pellicola
- Accensione pressa - portare a 140°C
- Posizionamento della grafica sul tessuto
- Pressata - 140°C per 10 secondi
- Attendere 6/7 secondi
- Rimozione liner - semi-caldo

DIMENSIONI

H 5 cm

L 50 mt

Certificato Ignifugo

EN ISO 11612, EN ISO 14116, ASTM 1506, EN 469, NFPA 701

Certificato Alta Visibilità

EN ISO 20471 - ANSI/ISEA 107 - CSA Z96 15 - AS/NZS 1906

INDICAZIONI DI SICUREZZA

I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di fabbricazione dei tessuti, B-Flex Italia S.r.l. raccomanda di condurre un test sul materiale desiderato prima di ogni applicazione.

Rev_2021/03

DATI TECNICI



Film: PU/poliuretano



Spessore: 140μ (±5%)



Liner: PET adesivo



Finitura: Reflex



Rifrangenza: R>330 cd/lux*m2

TAGLIO



Taglio del film direttamente con le forbici alla lunghezza desiderata

APPLICAZIONE



Temperatura: 140°C - 285°F



Tempo: 10''



Rimozione liner: semi-caldo, attendere 6/7 secondi



Pressione: media - 3,5 bar - 50 PSI



Tessuti: organici, sintetici, misti, nylon e tessuti trattati

RESISTENZA AI LAVAGGI

Primo lavaggio dopo l'applicazione 12 ore

Temperatura massima 60°C

Lavaggi a secco ✗

Asciugatrice ✗

follow us

HEADQUARTERS B-FLEX ITALIA S.r.l. info@b-flexitalia.com | www.b-flexitalia.com

NORTH AMERICA BRANCH B-FLEX AMERICA LLC info@b-flexamerica.com | www.b-flexamerica.com


ASIA-PACIFIC BRANCH B-FLEX PACIFIC PTY LTD info@b-flexpacific.com | www.b-flexpacific.com



BF REFLEX SEGMENTATO



- *Striscia diagonale pretagliata*
- *Utilizzo immediato e semplice*
- *Certificato Ignifugo e Alta Visibilità*



BF REF000AFR

RIFRANGENTE SEGMENTATO IGNIFUGO ARGENTO

